



1381

BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

16

1381-CPR-0246

EN 13108-1:2016

DoP 20/18bis CB

**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo (CB 12,5 USURA BM 50/70) da utilizzarsi per
pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato superficiale di usura**

Requisiti generali + requisiti empirici	-	
Contenuto di vuoti	-	
Massimo	Categoria	$V_{\max 6,0}$
Minimo	Categoria	$V_{\min 3,0}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\min 78}$
Massimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\max 83}$
Vuoti nell'aggregato minerale	Categoria	$VMA_{\min 16}$
Sensibilità all'acqua	Categoria	$ITSR_{\min 90}$
Temperatura della miscela	Valore dichiarato	da 150 °C a 190 °C
Granulometria	-	Vedi tabella
Contenuto di legante	Categoria	$B_{\min 5,1}$

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
16	100	2	33
12,5	100	0,5	18
8	79	0,25	14
4	49	0,063	7,7