



1381

BETON ASFALTI S.r.l. – Zona Industriale, 1 - 38020 CIS (TN)

15

1381-CPR-0246

EN 13108-5:2016

DoP 04/20 CB

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo (SMA 12,5 USURA BM 50/70) da utilizzarsi per pavimentazioni stradali per la realizzazione dello strato superficiale di usura

Requisiti generali + requisiti empirici	-	
Contenuto di vuoti	-	
Massimo	Categoria	$V_{\max 6,0}$
Minimo	Categoria	$V_{\min 3,0}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\min 74}$
Massimo di vuoti riempiti da bitume	Categoria	$VFB_{\max 80}$
Vuoti nell'aggregato minerale	Categoria	$VMA_{\min 16}$
Sensibilità all'acqua	Categoria	$i/C_{\min 90}$
Temperatura della miscela	Valore dichiarato	da 150 °C a 190 °C
Granulometria	-	Vedi tabella
Contenuto di legante	Categoria	$B_{\min 5,0}$

Granulometria (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
14	100	2	27
12,5	100	1	21
10	93	0,5	18
4	35	0,063	10,2